

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-296580

(P2000-296580A)

(43)公開日 平成12年10月24日(2000.10.24)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト*(参考)
B 3 2 B 27/20		B 3 2 B 27/20	Z 4 F 0 0 6
27/30		27/30	A 4 F 1 0 0
C 0 8 J 7/04	C E R	C 0 8 J 7/04	C E R Z 4 J 0 0 2
	C F D		C F D Z
C 0 8 K 3/00		C 0 8 K 3/00	
審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 10 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願平11-109153

(22)出願日 平成11年4月16日(1999.4.16)

(71)出願人 000000033

旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 桜庭 健次

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号

旭化成工業株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 耐衝撃性光拡散樹脂板

(57)【要約】

【課題】 耐衝撃性、光透過性、光拡散性、剛性等に優れかつ艶消し性等の外観の風合いに優れた樹脂板を低コストで工業的に提供する。

【解決手段】 透明熱可塑性樹脂と艶消し剤である球状粒子からなる厚み100 μ m以下の被覆層と透明熱可塑性樹脂とアクリル系多層構造ゴム粒子と光拡散剤からなる基盤層の2つから形成される多層からなる樹脂板により上記課題を解決した。

【特許請求の範囲】

【請求項1】透明熱可塑性樹脂100重量部にアクリル系多層構造ゴム粒子3～50重量部と透明熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05以上かつ平均粒径が0.5～20 μ mである光拡散剤0.5～10重量部を分散させた樹脂組成物からなるシート状基板層の両面あるいは片面に、透明熱可塑性樹脂100重量部に透明熱可塑性樹脂との屈折率との差の絶対値が0.05未満かつ重量平均粒径が5～50 μ mである球状粒子5～30重量部を分散させた樹脂組成物からなる被覆層が100 μ m以下の厚みで被覆された光拡散性樹脂板。

【請求項2】透明熱可塑性樹脂がメタクリル系樹脂あるいはMS樹脂であることを特徴とする請求項1記載の光拡散性樹脂板。

【請求項3】被覆層の球状粒子がメタクリル系架橋粒子であることを特徴とする請求項1～2記載の光拡散性樹脂板。

【請求項4】被覆層の厚みが5～50 μ mであることを特徴とする請求項1～3記載の光拡散性樹脂板。

【請求項5】共押出成形方法によって製造される請求項1～4に記載の光拡散性樹脂板。

【請求項6】照明用途に使用される請求項1～5に記載の光拡散性樹脂板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は透明熱可塑性樹脂にアクリル系多層構造ゴム粒子と光拡散剤を分散させた樹脂組成物からなるシート状基盤層の両面あるいは片面に、透明熱可塑性樹脂に球状粒子を分散させた樹脂組成物を被覆した被覆層を有する耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板に関する。

【0002】

【従来の技術】透明熱可塑性樹脂と光拡散剤からなる樹脂組成物から得られる成形体は照明器具、照明看板、グレージング、スクリーン等に従来から使用されており、その要求特性として光透過性及び光拡散性がこれまでは重要視されてきた。しかしながら最近では特に照明器具用途等において、これらの要求特性の他に成形体の表面の質感が求められるようになり、いわゆる艶消し性能等を付与する事が図られている。又、これらの用途では平板で得られる原板を真空成形、圧空成形、突き上げ成形等の、2次成形加工により所定の形状に加工する事が行われるが、最近では成形技術の向上による成型品形状の複雑化や成形体の軽量化を目的に、高延伸成形、或いは薄肉の原板を用いた成形が行われるようになり、その結果、成形体に薄肉部が発生し、この薄肉部が使用中に外部からの衝撃により割れる現象が再々発生するようになり、衝撃強度の向上が求められるようになってきた。これらの要求に対しては、これまでも提案がなされており、例えば、特開平8-198976号公報ではメタク

リル酸メチルを主成分とするメタクリル系樹脂に、ゴム成分である多層構造弾性体と艶消し剤であるアクリル系架橋重合体と光拡散剤を分散させた光拡散性メタクリル樹脂板が開示されている。しかしながら、このようにゴム成分と艶消し剤と光拡散剤を共存させた単層からなる樹脂板では、成形体の表面だけに要求される艶消し効果を発現する為に、樹脂板全体に艶消し剤を分散させる必要があり、その為、高価な艶消し剤を多量に使用する事になる。

【0003】又、艶消し剤が樹脂板の衝撃強度を低下させる事から、衝撃強度の向上を目的に添加する高価なゴム成分も多量に使用する事が必要となり、製造コストが大きくなると共に、成形体の剛性が低下する事から薄肉の成形体では成形体が自重でたわみを起こしたり、変形する等の問題を起こしやすい欠点がある。又、特開平2-208036号公報には耐衝撃性アクリル樹脂層の両面に厚さ5～100 μ mの炭素数1～4のアルキル基を有するアルキルメタクリレート単位を有する一般アクリル樹脂層を設けた樹脂板が開示されているが、耐衝撃性は有するものの、光拡散性、艶消し性等については、その機能は全く無く本発明の目的とする樹脂板を得る事はできない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記の問題を解決する為、鋭意検討した結果、本発明の完成に到達した。すなわち、本発明の目的は光透過性、光拡散性に優れ、成形体の表面が良好な艶消し性を有し、耐衝撃性及び剛性に優れた樹脂板を容易且つ、低製造コストで提供する事にある。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明の耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板は、透明熱可塑性樹脂100重量部にアクリル系多層構造ゴム粒子3～50重量部と透明熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05以上かつ重量平均粒径が0.5～20 μ mである光拡散剤0.5～10重量部を分散させた樹脂組成物からなるシート状基板層の両面あるいは片面に、透明熱可塑性樹脂100重量部に透明熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05未満かつ重量平均粒径が5～50 μ mである球状粒子5～30重量部を分散させた樹脂組成物からなる被覆層が100 μ m以下の厚みで被覆された耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板である。

【0006】本発明では樹脂板の表層部に当たる被覆層には、透明熱可塑性樹脂に艶消し剤である重量平均粒径5～50 μ mの球状粒子のみを分散させた樹脂組成物を用いる。又、樹脂板の基盤層には、透明熱可塑性樹脂にアクリル系多層構造ゴム粒子と重量平均粒径が0.5～20 μ mである光拡散剤の2種類のみ分散させた樹脂組成物を用いる。このような樹脂板の構成により、被覆層は樹脂板表面に艶消し機能を発現させ、基盤層は樹脂板

に光拡散機能を発現させる。このように各々の層の機能を完全に分けた事から衝撃強度を低下させ且つ、高価である艶消し剤の使用量を必要最低量に抑える事が可能となり、その結果、耐衝撃改良剤ではあるが、反面、樹脂板の剛性及び熱変形性等を低下させるアクリル系多層構造ゴム粒子の使用量も必要最低量に抑える事が可能となった。更に、耐衝撃性の向上には被覆層及び基盤層の両方にアクリル系多層構造ゴム粒子を用いる事が可能であり、被覆層については通常、艶消し剤を含有した場合には樹脂板表面の微細な凹凸がノッチ効果をもたらす被覆層の厚みに関係なく衝撃強度は低下するものと考えられていたが、本発明者らは、艶消し剤を含有していても、その厚みを薄くする事によりアクリル系多層構造ゴム粒子を添加しなくても樹脂板の衝撃強度は改良される事を見いだした。

【0007】本発明以外の単層からなる樹脂板では艶消し性及び光拡散性を発現する為には多量の球状粒子と光拡散剤を単一樹脂層に分散させる必要が有る為、機能上は表層のみに存在すれば良い球状粒子を必要量以上に多量に使用する事になり、その結果、衝撃強度の低下が大きくなる為、耐衝撃性改良剤である多層構造ゴム粒子も多量に使用する事となり、本発明で得られる優れた特性を持つ樹脂板は得られない。

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。本発明で用いられる透明熱可塑性樹脂は特に限定はないが、例えばメタクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート、MS樹脂、アクリロニトリル-スチレン共重合体、透明ABS、透明耐衝撃ポリスチレンなどが挙げられる。これらのうち特に光透過性が高いメタクリル系樹脂あるいはMS樹脂を用いることが好ましい。メタクリル系樹脂としてはメタクリル酸メチルあるいはメタクリル酸エチルを主成分として、これとアクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、メタクリル酸ブチル、アクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸フェニル等のアクリル酸もしくはメタクリル酸のエステル、スチレン、 α -メチルスチレン等のスチレン系単量体、フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレイミド、無水マレイミド等のマレイミド系単量体、エチレングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、アリルメタクリレート等のアクリル系多官能単量体等から選ばれた1種或いは2種以上を併用して共重合することにより得られる。又、MS樹脂はメタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル等のメタクリル酸エステルとスチレンあるいは α -メチルスチレン等のスチレン系単量体と必要によりアクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル等のアクリル酸エステルとを共重合する事により得られるが、製造コストの面からはメ

タクリル酸メチルあるいはメタクリル酸エチルとスチレンとを共重合して得る事が好ましい。この時、得られた共重合体中に占めるメタクリル酸エステル基の割合は50重量%以上である事が好ましく、50重量%未満では共重合体の耐光性が悪くなり、例えば照明カバー等に用いた場合に黄変する等の不良現象が現れる。

【0009】次に、本発明のアクリル系多層構造ゴム粒子は、ゴム弾性を有する層を内層に配置した少なくとも2層以上の層で構成されたものが用いられるが、好ましくは、最内層がメタクリル酸メチル或いはメタクリル酸エチル70～99.9重量%と他の共重合性単量体0～30重量%及び共重合性多官能単量体0.01～5重量%とを共重合して得られる共重合体であり、中央層がアクリル酸エステル70～99.9重量%とその他の共重合性単量体0～30重量%及び共重合性多官能単量体0.1～5重量%とを共重合して得られる共重合体であり、最外層がメタクリル酸メチル或いはメタクリル酸エチル70～100重量%と他の共重合性単量体0～30重量%を共重合して得られる共重合体からなる層構成を有するアクリル系多層構造ゴム粒子が用いられる。この時、最内層/中央層/最外層の構成比は重量比で(5～50)/(10～80)/(5～50)である。この範囲を外れると衝撃強度の改良効果が小さくなったり、アクリル系多層構造ゴム粒子の樹脂板中での分散が不良となる等の欠点を生じる為、好ましくない。但し、本特許の目的を達成する範囲で最内層と中央層の間、及び中央層と最外層の間に組成の異なる共重合体からなる層を設ける事は可能である。このアクリル系多層構造ゴム粒子は樹脂板中の基盤層に透明熱可塑性樹脂100重量部に対して3～50重量部分散させる。3重量部未満では衝撃強度の向上効果が小さく、50重量部を超えると樹脂板の熱変形性や剛性が小さくなり好ましくない。好ましくは5～30重量部である。又、その平均粒径は0.05～1.0 μ mであり、0.05 μ m未満では衝撃強度の向上効果が小さく、1.0 μ mを超えるとアクリル系多層構造ゴム粒子自体の製造が困難となる為、好ましくは0.05～0.5 μ mである。又、このアクリル系多層構造ゴム粒子は乳化重合方法で得る事が好ましい。攪拌、加熱下の水槽中で乳化剤、開始剤の存在下に初めに最内層を形成する単量体混合物を添加し重合を完結させ、次に中央層を形成する単量体混合物を添加して重合を完結させ、次いで最外層を形成する単量体混合物を添加して重合させる事により容易にアクリル系多層構造ゴム粒子を含むラテックスが得られる。本発明に使用されるアクリル系多層構造ゴム粒子はラテックスから塩析、噴霧乾燥、凍結乾燥等の公知の技術により粉体として回収できる。

【0010】次に多層構造ゴム粒子の最内層のメタクリル酸エチル又はメタクリル酸メチルと共重合されるその他の共重合性単量体としては、アクリル酸メチル、アク

リル酸エチル、アクリル酸n-ブチル等のアクリル酸エステル及びアクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸アミド、メタクリル酸アミド、無水マレイン酸、スチレン、 α -メチルスチレン、メタクリル酸シクロヘキシル等が挙げられる。これらの単量体は1種或いは2種以上を併用して用いられる。又、共重合性多官能単量体としては特に限定はされないがエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,3ブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,4ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸アリル、トリアリルイソシアヌレート、マレイン酸ジアリル、ジビニルベンゼン等が使用され、1種或いは2種以上を併用して用いられるが、これらの中では(メタ)アクリル酸アリルが好ましい。

【0011】次にアクリル系多層構造ゴム粒子のゴム弾性を有する中央層の重合に使用されるアクリル酸エステルは特に限定はされないが、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸2エチルヘキシル等が好ましい。その他の共重合性単量体としては最内層でメタクリル酸メチル(エチル)と共重合される共重合性単量体と同じものが使用できるが、好ましくは透明熱可塑性樹脂と屈折率を合わせる為に、スチレン、 α メチルスチレン等が使用される。また、共重合性多官能性単量体としては特に限定はされないが最内層で用いられるものと同じものが使用でき、1種あるいは2種以上を併用して用いられる。次に多層構造ゴム粒子の最外層のメタクリル酸メチル或いはメタクリル酸エチルと共重合される他の共重合性単量体は最内層でメタクリル酸メチル(エチル)と共重合される共重合性単量体と同じものが使用できる。

【0012】次に本発明に用いられる熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05以上かつ重量平均粒径が0.5~20 μ mである光拡散剤は、目的とする光拡散性能に応じて1種又は2種以上を併用して樹脂板の基盤層に用いられる。光拡散剤の種類は特に限定はされないが有機系の光拡散剤としてはポリスチレン系架橋粒子、シリコン系架橋粒子、MS系架橋粒子、フッ素系粒子等が挙げられ、無機系光拡散剤としては硫酸バリウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、リン酸カルシウム、シリカ等が挙げられる。これらの中ではシリコン系架橋粒子、硫酸バリウム、炭酸カルシウム等が光拡散性能、或いは製造コストの点で好ましい。光拡散剤の重量平均粒径は0.5 μ m未満では光拡散性が低下し、20 μ mを超えても同様に光拡散性が低下する為、好ましくは0.5~10 μ mである。又、その屈折率は基盤層に用いられる熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05以上である事が好ましい。0.05未満では光拡散性が低下する傾向がみられる為、好ましくない。又、その使用量は透明熱可塑性樹脂100重量部に対して0.5~10重量部であり、0.5重量部未満では光

拡散性が低下し10重量部を超えると光透過性及び耐衝撃性が低下する為、好ましくない。

【0013】次に本発明の被覆層に艶消し剤として用いられる球状粒子としてはアクリル系架橋粒子、スチレン系架橋粒子、シリコン系架橋粒子等が挙げられ、これらの中ではアクリル系架橋粒子が樹脂板の耐光性或いは製造コストの点で好ましい。この球状粒子の重量平均粒径は5~50 μ mであり、5 μ m未満では艶消し効果が小さくなり、50 μ mを超えると荒い艶消し面となり風合いに欠ける為、好ましくない。又、球状粒子の屈折率は被覆層に用いられる透明熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が0.05未満である事が好ましい。透明熱可塑性樹脂との屈折率の差を小さくする事により、樹脂板表面にほぼ透明な艶消し皮膜が形成される為と思われるが、樹脂板表面の風合いが良くなる。更に好ましくは0.03以下である。又、その使用量は透明熱可塑性樹脂100重量部に5~30重量部用いられるが5重量部未満では艶消し効果が小さくなり、30重量部を超えると耐衝撃性が大幅に低下する為、好ましくない。

【0014】本発明の耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板を製造する方法としては、特に限定はされないが、例えば、上記の透明熱可塑性樹脂と光拡散剤とアクリル系多層構造粒子と必要があれば本発明の目的を損なわない範囲の任意の添加剤をヘンシェルミキサーやブレンダーで混合した後、押出成形機等で加熱溶融して分散させて基盤層用樹脂組成物として調整し、別に透明熱可塑性樹脂と球状粒子とアクリル系多層構造粒子と必要があれば本発明の目的を損なわない範囲の任意の添加剤を上記と同様に処理して被覆層用樹脂組成物として調整する。次いでこれらの樹脂組成物を公知の成形技術により本発明の構造を有する積層板とする。例えば上記樹脂組成物からプレス成形方法、押出成形方法などの成形方法により基盤層となるシート状成形体及び被覆層となるフィルム状成形体を別々に得、その後両者を張り合わせる方法の他、共押出設備を有するシート成形押出機により、上記の樹脂組成物を同時に押出して一体成形する方法等が用いられる。製造コストの点から共押出し方法による成形方法が好ましい。この時、被覆層は基盤層の片面、或いは両面に積層されるがその厚みは目的とする樹脂板表面の艶消し等の質感が得られる厚みに調整される。厚みが薄いと均一な艶消し面が得られにくく、又、必要以上に厚くすると樹脂板の耐衝撃性が大幅に低下する為、通常100 μ m以下で積層され好ましくは5~50 μ mである。

【0015】この被覆層には本発明の目的を損なわない範囲で艶消し機能の他に帯電防止性能、防曇性能、反射防止等の機能を目的に応じて付与する事ができる。例えば帯電防止性能は帯電防止剤として、ポリエチレングリコール、アルキルモノグリセライド、アルキルスルホン酸ソーダ、アルキルベンゼンスルホン酸ソーダ、ボ

リエーテルエステルアミド、ポリエーテルエステル、等を皮膜層樹脂組成物中に含有させて積層することにより発現する。又、本発明の樹脂板を形成する樹脂組成物中には、着色剤、難燃剤、熱安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤等を本発明の目的を損なわない範囲で任意に配合することができる。

【0016】このようにして得られた本発明の耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板から成形して得られる成形体は薄肉部があっても衝撃に強くカバー、セード、グローブ等の照明器具、照明看板、グレージング等に使用できるが、その優れた光透過性、光拡散性、外観の意匠性から照明器具への使用が特に適している。

【0017】

【発明の実施の形態】以下実施例により本発明を詳細に説明する。実施例中の部数は特に断らない限り重量部を表す。

【0018】

【実施例1】(アクリル系多層構造ゴム粒子の製造)攪拌機付き反応容器にイオン交換水300部を添加し、窒素置換しながら70℃に昇温した後、ジヘキシルスルホコハク酸ナトリウムを0.3部と過硫酸カリウム0.3部を添加した。続いてメタクリル酸メチル28部とアクリル酸nブチル2部とメタクリル酸アリル0.03部からなる単量体混合物を添加した後、1時間保持して反応を完結させた。次いでアクリル酸nブチル32部とスチレン8部とメタクリル酸アリル1.0部とからなる単量体混合物を2時間かけて添加した後、2時間保持して反応を完結させた。次いでメタクリル酸メチル27部とアクリル酸nブチル3部とn-オクチルメルカプタン0.05部からなる単量体混合物を1時間かけて添加した後、1時間保持して反応を完結させた。得られたラテックスを硫酸ナトリウムを塩析剤として用いて塩析した後、脱水、水洗、脱水、乾燥を行い、粉体としてアクリル系多層構造ゴム粒子(A)を回収した。得られたアクリル系多層構造ゴム粒子(A)の平均粒径は0.25 μ mであった。又、得られたアクリル系多層構造ゴム粒子をプレスを用いて厚さ0.2mmのフィルムに成形、アップ屈折計を用いて屈折率を測定した結果、1.49であった。

【0019】(基盤層用樹脂組成物の調整)透明熱可塑性樹脂としてメタクリル樹脂(旭化成工業株式会社製のデルベットLP-1:屈折率1.49)100部とアクリル系多層構造ゴム粒子(A)10部と光拡散剤として平均粒径6 μ mのシリコン系架橋粒子(東芝シリコン株式会社製、商品名トスパール2000B:屈折率1.42)を4部とをタンブラーで混合した。次いでこの混合物を30mm2軸押出機を用いて250℃の温度でペレット化し基盤層用樹脂組成物を得た。

【0020】(被覆層用樹脂組成物の調整)透明熱可塑性樹脂としてメタクリル樹脂(旭化成工業株式会社製のデルベットLP-1)100部と球状粒子として平均粒径12 μ mのアクリル系架橋粒子(積水化成工業株式会社製、商品名テクポリマーMBX-12:屈折率1.49)を20部とをタンブラーで混合した。次いでこの混合物を30mm2軸押出機を用いて250℃の温度でペレット化し被覆層用樹脂組成物を得た。

【0021】(樹脂板の製造及び評価)得られたペレットを350mm幅のマルチマニホールド型の積層用シート用ダイスを有する250℃に温調された基盤層用樹脂組成物を出す50mm単軸押出機、及び皮膜層用樹脂組成物を出す25mm単軸押出機、及び80~110℃に温調された3本のポリシングロールからなる共押出シート成形設備を用いて300mm幅で厚み1.44mmの基盤層用樹脂からなる成形体の両面に厚み30 μ mの被覆層用樹脂が積層された全体の厚みが1.5mmであるシート状成形体を得た。次に得られたシート状成形体から30cm角の板を切り出し、表面温度を180℃に加熱した後、真空成形機を用いて直径95mmで高さが40mmの底が平らな円筒形の形状に成形した。成形品の厚みは、円筒形の底の平らな部分で、ほぼ0.7mmであった。次いで得られた成形品の落球衝撃強度を測定した。その結果、衝撃強度は0.9kg-cmであった。次に得られたシート状成形体から試験片を切り出し、曲げ弾性率、全光線透過率、光拡散率の測定、及び目視によるシートの外観観察を実施した。その結果、上記評価項目の値が順に2900MPa、70%、60%の測定値を得、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れた良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板である事が確認された。結果を表1に示した。尚、測定にあたっては次に示す試験方法を用いて実施した。又、実施例中に示した屈折率は25℃での値である。

【0022】落球衝撃強度 — 円筒形の成型品の底部の平らな面をコンクリートの床面に置き、重さが66gの鋼球を高さを変えて試験片に落とし50%の割れを示す高さを求めエネルギーに換算した。

曲げ弾性率 — JISK7203に準じて測定した。

【0023】全光線透過率 — JISK7105に準じて測定した。

光拡散率 — オプテック株式会社製ゴニオフォトメーターを用いて、白色光の光源で試験片に直角方向に入光させ試験片の反対側に透過した光を+70°~-70°の角度の範囲における輝度を測定し、下式により光拡散率を算出した。

【0024】

$$\text{光拡散率} = \frac{(20^\circ \text{の輝度}) + (70^\circ \text{の輝度})}{(0^\circ \text{の輝度}) \times 2} \times 100$$

【0025】

【比較例1】比較例1では、本発明で示した多層からなる樹脂板と「単層板」の艶消し性と耐衝撃性を確認した。樹脂板の艶消し性能は、樹脂板表面の球状粒子の密度で決定される為、樹脂板の表面を形成する樹脂組成物中の球状粒子の濃度は板厚に関係なく同一にする必要がある。比較例1の単層板用の樹脂組成物中の球状粒子の濃度は被覆層の球状粒子の濃度とほぼ同一とした。

【0026】(単層板用樹脂組成物の調整) 透明熱可塑性樹脂としてメタクリル樹脂(旭化成工業株式会社製のデルベツトLP-1)100部とアクリル系多層構造ゴム粒子(A)10部と光拡散剤として平均粒径6 μ mのシリコン系架橋粒子(東芝シリコン株式会社製、商品名トスパール2000B)を4部と球状粒子として平均粒径12 μ mのアクリル系架橋粒子(積水化成工業株式会社製、商品名テクポリマーMBX-12)を20部とをタンブラーで混合した。次いでこの混合物を30mm2軸押出機を用いて250℃の温度でペレット化し単層板用樹脂組成物を得た。

【0027】(単層板の製造及び評価) 得られたペレットを350mm幅のコートハンガー型の単層用シート用ダイスを有する250℃に温調された50mm単軸押出機、及び80～110℃に温調された3本のポリシングロールからなる押出シート成形設備を用いて300mm幅で厚み1.5mmのシート状成形体を得た。得られたシート状成形体から試験片を切り出し実施例1と同様に試験した。結果を表2に示す。単層板では本発明の多層からなる樹脂板で得られる艶消し性(風合い)と光拡散性を得ようとするとその耐衝撃性は大幅に低下する。

【0028】

【比較例2】比較例2では、実施例1で被覆層に添加した球状粒子の量を単層板用樹脂組成物に添加した。その量を濃度(部数)に換算すると実施例1の被覆層では20部であるが単層用樹脂組成物では約0.69部となる。その他は比較例1と同様に実施した。結果を表2に示した。球状粒子の絶対量は実施例1と比較例2は、ほぼ同量であるが比較例2のように単層板では艶消し性が殆どなく風合いの劣るものとなった。

【0029】

【実施例2～4】基盤層のアクリル系多層構造ゴム粒子(A)の量を実施例2では5部、実施例3では25部、実施例4では40部に変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示した。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板であった。

【0030】

【実施例5～7】被覆層の積層厚みを実施例5では10

μ m、実施例6では45 μ m、実施例7では80 μ mに変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示した。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板であった。

【0031】

【実施例8～9】被覆層の球状粒子の量を実施例8では7部、実施例9では28部に変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示した。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板であった。

【0032】

【実施例10～11】基盤層の光拡散剤の種類と量を実施例10では平均粒径0.7 μ mの炭酸カルシウム(屈折率1.66)を1部と平均粒径4 μ mの沈降性硫酸バリウム(屈折率1.64)を1部に変え、実施例11では平均粒径0.7 μ mの炭酸カルシウムを1部とトスパール2000Bを3部に変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示した。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板であった。

【0033】

【実施例12～13】被覆層の球状粒子の種類を実施例12では平均粒径8 μ mのアクリル系架橋粒子(積水化成工業株式会社製、商品名テクポリマーMBX-8)に、実施例13では平均粒径40 μ mのアクリル系架橋粒子(積水化成工業株式会社製、商品名テクポリマーMBX-40)に変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示した。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板である事が確認された。

【0034】

【実施例14】透明熱可塑性樹脂の種類を共重合体中に占めるメタクリル酸メチル基の割合が80重量%であるMS樹脂(新日鐵化学株式会社製、商品名エスチレンMS-800)に替えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表1に示す。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板である事が確認された。

【0035】

【実施例15】基盤層の厚みを1.47mmとし、その片面に厚さ30 μ mの被覆層を積層した他は実施例1と同様に実施した。尚、落球衝撃試験は樹脂板の被覆層側に鋼球を落として試験した。又、樹脂板の外観は被覆層側を観察した。結果を表1に示す。実施例1と同様に、衝撃強度、剛性、光透過性、光拡散性に優れ良好な艶消し表面を有する風合いに優れた樹脂板である事が確認さ

れた。

【0036】

【比較例3】基盤層にアクリル系多層構造粒子を添加しない他は実施例1と同様に実施した。結果を表3に示す。アクリル系多層構造粒子が添加されない樹脂板は衝撃強度が小さく本発明の目的を達成しない。

【0037】

【比較例4】被覆層の厚みを120 μ mとした他は実施例1と同様に実施した結果を表3に示す。被覆層の厚みが厚すぎると衝撃強度が小さく本発明の目的を達成しない。

【0038】

【比較例5】基盤層のアクリル系多層構造粒子の量を60部にした他は実施例1と同様に実施した。結果を表3に示す。基盤層にアクリル系多層構造粒子を多量に含む樹脂板は曲げ弾性率（剛性）が小さく本発明の目的を達成しない。

【0039】

【比較例6】被覆層の球状粒子の量を3部にした他は実施例1と同様に実施した。結果を表3に示す。被覆層の球状粒子の量が少なすぎると殆ど艶消しされず風合いの劣るものであり本発明の目的を達成しない。

【0040】

【比較例7】被覆層の球状粒子の量を38部にした他は実施例1と同様に実施した。結果を表3に示す。被覆層

の球状粒子の量が多すぎると樹脂板の表面が荒れた状態となり質感に欠け又、衝撃強度も小さくなり為、本発明の目的を達成しない。

【0041】

【比較例8】被覆層の球状粒子の種類を平均粒径100 μ mのアクリル系架橋粒子（積水化成工業株式会社製、商品名テクポリマーMBX-100）に変えた他は実施例1と同様に実施した。結果を表3に示す。被覆層の球状粒子の粒径が大きすぎると樹脂板の表面が荒れた状態となり質感に欠け又、衝撃強度も小さくなり為、本発明の目的を達成しない。

【0042】

【比較例9】被覆層の球状粒子を平均粒径6 μ mのシリコン系架橋粒子（トスパール2000B）に変えた他は実施例1と同様に実施した。被覆層に熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値の大きな球状粒子を用いた為に、実施例1に比較し風合いの劣る樹脂板であった。

【0043】

【比較例10】基盤層の光拡散剤をテクポリマーMBX-8とし、熱可塑性樹脂をMS樹脂に変えた他は実施例1と同様に実施した。熱可塑性樹脂との屈折率の差の絶対値が小さな光拡散剤を用いた樹脂板は光拡散性の劣るものであった。

【0044】

【表1】

	基礎層					被覆層		被覆部分		機械特性		光学特性		外観 適合 状態判定	
	熱可塑性樹脂 種類	コア粒子(A) 量(重量%)	圧入率		急可塑性樹脂 種類	収縮率 の差	収縮率 の差	断面強度 kg-cm	断面収縮率 %	透過率 %	反射率 %				
			種類	量(重量%)											
実測例-1	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.9	2900	7.0	6.0	○
実測例-2	LP-1	5	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.5	3000	7.1	6.0	○
実測例-3	LP-1	25	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.8	2400	7.2	5.9	○
実測例-4	LP-1	40	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 30	1.3	2000	7.5	5.4	○
実測例-5	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 10	0.9	2900	7.0	6.0	○
実測例-6	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 45	0.6	2900	7.0	6.0	○
実測例-7	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 80	0.5	2900	7.0	6.0	○
実測例-8	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	7	0.00	断面 30	0.7	2900	7.0	6.0	○
実測例-9	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	28	0.00	断面 30	0.5	2900	7.0	6.0	○
実測例-10	LP-1	10	b/c	1/1	0.1<	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.6	2900	6.2	5.0	○
実測例-11	LP-1	10	b/a	1/3	0.1<	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.6	2900	6.5	5.5	○
実測例-12	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	y	20	0.00	断面 30	0.6	2900	7.0	6.1	○
実測例-13	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	z	20	0.00	断面 30	0.5	2900	7.0	6.0	○
実測例-14	MS-800	10	a	4	0.09	MS-800	x	20	0.02	断面 30	0.6	2800	6.5	6.5	○
実測例-15	LP-1	10	a	4	0.07	LP-1	x	20	0.00	断面 30	0.8	2900	6.9	7.0	○

a: シリコン系樹脂被覆(商品名: トラス[®]-M2000B, 収縮率1.42%) x: 7クワリ系樹脂被覆(商品名: テクボ[®]イマ-MBX12, 収縮率12%, 平均粒径12μm, 屈折率1.49)
b: 炭素カブリウム (平均粒径0.7μm, 屈折率1.66) y: 7クワリ系樹脂被覆(商品名: テクボ[®]イマ-MBX 8, 収縮率8%, 平均粒径8μm, 屈折率1.49)
c: 炭素カブリウム(平均粒径4.0μm, 屈折率1.64) z: 7クワリ系樹脂被覆(商品名: テクボ[®]イマ-MBX40, 収縮率40%, 平均粒径40μm, 屈折率1.49)
ZZ: 7クワリ系樹脂被覆(商品名: テクボ[®]イマ-MBX100, 収縮率100%, 平均粒径100μm, 屈折率1.49)

	単層板組成							機械特性		光学特性		外觀	
	可塑性樹脂		多層構造 γ -A粒子		拡散剤		球状粒子		衝撃強度 kg-cm	曲げ弾性率 MPa	透過率 %	拡散率 %	風合い 視感判定
	種類	種類	量(重量部)	種類	量(重量部)	種類	量(重量部)						
比較例-1	LP-1	A	10	a	4	x	20	0.3	3100	70	61	○	
比較例-2	LP-1	A	10	a	4	x	0.69	1.0	2800	70	58	×	

【0046】

【表3】

	基 盤 層				被 覆 層		機 械 性 質		機 械 特 性		光 学 特 性		外 観	
	熱可塑性樹脂	γ-粒子(A)	拡 散 剤		熱可塑性樹脂	球 状 粒 子	屈折率	衝撃強度	曲げ弾性率	透過率	拡散率			
			種 類	量(重量部)								種 類		量(重量部)
比較例-3	LP-1	0	a	4	LP-1	x	20	0.00	0.2	3300	70	60	○	
比較例-4	LP-1	10	a	4	LP-1	x	20	0.00	0.3	3300	70	60	○	
比較例-5	LP-1	60	a	4	LP-1	x	20	0.00	1.5	1300	76	53	○	
比較例-6	LP-1	10	a	4	LP-1	x	3	0.00	0.7	2900	71	58	x	
比較例-7	LP-1	10	a	4	LP-1	x	38	0.00	0.3	2900	69	63	x	
比較例-8	LP-1	10	a	4	LP-1	ZZ	20	0.00	0.3	2900	70	58	x	
比較例-9	LP-1	10	a	4	LP-1	a	20	0.07	0.6	2900	65	65	x	
比較例-10	MS-800	10	y	4	MS-800	x	20	0.02	0.5	2800	83	28	○	

【0047】

【発明の効果】本発明の耐衝撃性に優れた光拡散性樹脂板は艶消し剤と樹脂からなる被覆層と光拡散剤とゴム成分と樹脂からなる基盤層で構成される多層板である。同様の耐衝撃性を有する単層板に比較して成型品の艶消し性等の風合いや、剛性に優れ且つ、工業的に低コストで製造できる。

【0048】耐衝撃性と共に光透過性、光拡散性、艶消し性等の成形品表面の風合い、剛性等が優れている為、特に薄肉成形される照明カバー用途に適している。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	(参考)
C 0 8 K 5/00		C 0 8 K 5/00	
C 0 8 L 101/12		C 0 8 L 101/12	
/(C 0 8 L 101/12			
51:00)			

Fターム(参考) 4F006 AA15 AA22 AA36 AA55 AB16
 AB24 AB35 AB56 BA14 CA08
 4F100 AK01A AK01B AK01C AK25A
 AK25B AK25C AN02A BA02
 BA03 BA06 BA10B BA10C
 BA13 CA30A DE01A DE01H
 DE04B DE04C DE04H EH20A
 EH20B EH20C GB90 JA20A
 JA20B JA20C JA20H JB16A
 JB16B JB16C JK01 JK10
 JN01 JN01A JN01B JN01C
 JN18A JN18B JN18C JN18H
 YY00A YY00H
 4J002 AA011 BC031 BC033 BC061
 BC071 BC073 BD123 BG043
 BG051 BN122 BN141 BN151
 CG001 CP033 DE146 DE236
 DG046 DH046 DJ016 FA083
 FD203 FD206 GQ00